

**CETOL WF 950**
**1201-00059**
**5100-018301**

## TUOTETYYPPI

Cetol WF 950 on vesiohenteinen kirkas lakka teolliseen käyttöön. Cetol WF 950 soveltuu kaikille kuultovärjätyille massiivipuupinnoille ulko- ja sisätiloihin. Lakka estää hyvin veden ja vesihöyryn läpäisyn. Tikstrooppisuuden ansiosta Cetol WF 950 voidaan ruiskuttaa pystypinnoille ilman valumista.

## TEKNISET TIEDOT

**Tyyppi**
**Tiheys ( ISO 2811 ):**
**Kuiva-ainepitoisuus:**
**Kiilto ( Gardner 60<sup>0</sup> ):**
**Sävy:**
**Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / l):**
**Toimitusviskositeetti:**
**VOC (g/l):**

Vesiohenteinen, akrylidispersiopohjainen pintalakka

n. 1,05 kg/dm<sup>3</sup>

n. 35 paino %

n. 20-30

Kirkas

n. 11/30 µm:n kuivakalvolla

40-55 dPa.s.

&lt; 40

## KÄYTTÖOHJE

Cetol WF 950 suositellaan levitettäväksi 2x150 g/m<sup>2</sup> tai 1x300 g/m<sup>2</sup> hyvin hiotulle pinnalle. Suosittelemme, että Cetol WF 950 sävytetään 5-10% samalla XS 600 sävyllä, jota on käytetty puun värjäämiseen. Levityskertojen välissä välihionta paperilla nro. 240. Kuivattaessa vesiohenteisia maaleja on kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihtoon, jonka tulee olla riittävä suuri.

**Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):**
**Levitysmenetelmä:**
**Kuivumisaika(100 g/m<sup>2</sup> märkälevitys):**

150-300 g/m<sup>2</sup>

Ruiskutus (Ilmahajoitteinen, korkeapaine ja HVLP)

Lämpötila	Käsittelykuiva	Pinkkauskuiva
20°C	2 h	16 h
35°C	2 h	4 h

+ 18° C ilman suhteellisen kosteuden ollessa enintään 70%

Korkeapaineruiskutuksessa ei ohenneta

Vesi

Ei pala

Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 15° C - +25° C

12 kk

Suojeltava jäätymiseltä, lämmin vaunu

**Alhaisin kuivumislämpötila:**
**Käyttöviskositeetti:**
**Ohenne ja työvälineiden pesu:**
**Syttyvyys:**
**Varastointi:**
**Varastointikestävyys:**
**Kuljetus:**
**Huom!**

## ESIKÄSITTELY

Mikäli lakattavalle kohteelle suoritetaan esikäsitteily, hiotaan kohde papereilla nro. 150 ja 180 tai hienommalla. Hionnan jälkeen poistetaan hiontapöly. Pohjakäsittely XS 600 sarjan tuotteilla.

## PAKKAUSKOKO:

1201-00059 (5100-018301)

20 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.