

TX 501 01 BASE**689.56.99/01****2625-753901****TUOTETYYPPI**

TX 501 Pintamaali on ruiskutettava 2-komponenttinen polyuretaanipintamaali. TX 501 soveltuu erittäin hyvin sisätiloihin tuleviin puupintoihin joilta vaaditaan hyvää ja kestäväää pintaa esimerkiksi huonekalut. TX 501 kuuluu Tintflex-sävytysjärjestelmään joka mahdollistaa suuren värivalikoiman sekä nopeat toimitusajat. Pohjamaaliksi sopivat kaikenlaiset Akzo Nobelin vesi tai liuotinhenteiset pohjamaalit.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	2-komponenttinen polyuretaanipohjamaali
Tiheys (ISO 2811):	n. 1,20 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 62 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	>90
Sävy:	Sävytettävä
Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):	n. 65 s.
VOC (g / l):	n. 540

KÄYTTÖOHJE

	Ruiskuttaessa ohennetaan noin 30%. Suositellaan levitettäväksi korkeintaan 2 kertaa. Jos levitetään enemmän kuin kerran tulisi toisen levityskerran tapahtua n. 1 tunnin kuluttua ensimmäisestä ilman välilihontaa.								
Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):	150 g/m ²								
Levitysmenetelmät:	Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen), valukone								
Kovete:	7000-04800, (315.99) 60 tilavuus %								
Käyttöaika (20°C):	n. 3 h								
Kuivumisaika (levitysmäärä n. 120g/m²):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lämpötila</th> <th>Kosketuskuiva</th> <th>Pinkkauskuiva</th> <th>Hiontakkuiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td> <td>1,5-2 h</td> <td>24-36 h</td> <td>48-72 h</td> </tr> </tbody> </table>	Lämpötila	Kosketuskuiva	Pinkkauskuiva	Hiontakkuiva	20°C	1,5-2 h	24-36 h	48-72 h
Lämpötila	Kosketuskuiva	Pinkkauskuiva	Hiontakkuiva						
20°C	1,5-2 h	24-36 h	48-72 h						
Alhaisin kuivumislämpötila:	Kuivumista voidaan nopeuttaa kuivausuunilla.								
Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):	18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%								
Ohenne ja työvälaineiden pesu:	Ruiskutus 14-16 s, valukone 20-25 s								
Syttyvyys:	6500-047001 (800 – 09174)								
Varastointi:	Syttyvä								
	Suljetussa astiassa, ilmastoidussa ja tasalämpöisessä tilassa + 10° C								
	- +30° C								
Varastointikestävyys:	12 kk								
Kuljetus:	Kuljetusluokka 3, III / VAK								
Huom!	Katso TX 501 pintamaalin ja kovetteen 315.99 käyttöturvallisuustiedotteet.								

ESIKÄSITTELY

Maalattavan pinnan tulee olla pohjamaalattu ja hiottu esim. paperilla nro 280-320.

PAKKAUSKOKO:

2625-753901	9 l
7000-04800	2,5 l
6500-047001	20 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.