

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

YLEISET TIEDOT**Tuotetyyppi** Ohenne**PERUSTIEDOT MATERIAALISTA****Tiheys** Noin 0,92 kg/l**Varastointikestävyys** 24 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.**Varastointi** 15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.**TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT****Käyttöturvallisuus** Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.**VASTUUVAPAAUS****Vastuuvapaus** Ainoastaan teolliseen käyttöön. Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.